

Хранение:

В сухом месте на деревянных поддонах.

Форма поставки:

Мешки по 25 кг

Примечание:

В условиях значительной неровности основы штукатурка может высыхать с различной скоростью в разных местах основы. В этом случае рекомендуется наносить штукатурку в 2 этапа, чтобы потом одновременно затереть штукатурку войлоком по всей площади.

Настоящий продукт содержит цемент и известь, поэтому при попадании жидкости/воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте. Данная информация может не подходить к любому случаю применения продукта. По этой причине советуем сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие условия заключения сделок.



www.quick-mix.com

Торговые офисы в Германии:

quick-mix Leipzig GmbH & Co. KG
 Werk Leipzig
 Tel. 03 41/5 26 08-11, 26, 28, 55
 Fax 08 00/5 26 08 00

Werk Ostrau
 Tel. 03 41/5 26 08-11, 26, 28, 55
 Fax 08 00/5 26 08 00

Werk Raßnitz
 Tel. 03 41/5 26 08-11, 26, 28, 55
 Fax 08 00/5 26 08 00

quick-mix für Berlin/
 Brandenburg GmbH & Co. KG
 Tel. 01 80/3 23 25-06, 07
 Fax 08 00/1 25 80-80

quick-mix Rostock
 GmbH & Co. KG
 Tel. 03 81/6 73 17-10, 20, 44
 Fax 08 00/6 73 33 33

quick-mix
 Hamburg-Kaltenkirchen
 GmbH & Co. KG

Werk Kaltenkirchen
 Tel. 0 41 91/80 89-21, 22, 40
 Fax 08 00/8 08 90 00

Werk Groß-Jörl
 Tel. 0 46 07/93 11 20
 Fax 08 00/9 31 12 22

quick-mix Hannover
 GmbH & Co. KG
 Tel. 01 80/3 23 25-01, 04, 05
 Fax 08 00/1 25 80-70

quick-mix Osnabrück
 GmbH & Co. KG

Werk Marl
 Tel. 01 80/3 23 25-01, 04
 Fax 08 00/1 25 80-50

Werk Schwagstorf
 Tel. 01 80/3 23 25-02, 03
 Fax 08 00/1 25 80-60

quick-mix Kruft GmbH & Co. KG

Werk Kruft
 Tel. 0 26 52/81 -3 21, 2 15
 Fax 08 00/1 25 80 40

Werk Neuwied
 Tel. 0 26 52/81 -3 21, 2 15
 Fax 08 00/1 25 80 40

quick-mix Stockstadt
 GmbH & Co. KG

Werk Stockstadt
 Tel. 01 80/3 17 10-11, 13, 14, 27
 Fax 08 00/4 17 00 00

Werk Griesheim
 Tel. 01 80/3 17 10-11, 13, 14, 27
 Fax 08 00/4 17 00 00

Werk Schwieberdingen
 Tel. 01 80/3 17 10-14, 16, 22
 Fax 08 00/2 26 63 30

quick-mix
 Manching/Ingolstadt
 GmbH & Co. KG

Werk Manching
 Tel. 0 84 59/88-22, 23, 25
 Fax 08 00/8 82 22 22

Werk Rosenau
 Tel. 0 99 55/9 30 10
 Fax 0 99 55/9 30 11 9

quick-mix Porphyrg GmbH
 Werk Freihung
 Tel. 0 96 46/8 01-20, 21, 22
 Fax 08 00/8 88 11 10

quick-mix Gruppe
 GmbH & Co. KG
 Mühleneschweg 6
 49090 Osnabrück
 Tel. 05 41/6 01 01
 Fax 05 41/6 01 85 3
 info@quick-mix.de
 www.quick-mix.de

Stand 02/07 · 1853 RUS

Быстротвердеющая ремонтная штукатурка - универсальное средство быстрого ремонта



- пригодна для укладки плитки спустя 12 часов
- для нанесения слоями толщиной 0-40 мм
- разнообразное применение



Быстротвердеющая ремонтная штукатурка RSP

На рынке строительных материалов и услуг нельзя терять ни минуты. Зачастую в Вашем распоряжении лишь несколько дней для проведения ремонтных работ, так как ремонтируемые помещения должны вновь использоваться. Чтобы обеспечить быстрый ремонт, требуются материалы, нанесение и обработка которых не связана с длительными простоями. Только в этом случае можно будет быстро перейти к следующему этапу ремонта.

Быстротвердеющая ремонтная штукатурка RSP – штукатурка, отвечающая этим требованиям. Штукатурка быстро твердеет и может использоваться везде, где требуется обеспечить высокий темп строительства. Всего через 12 часов после проведения штукатурных работ можно приступать к следующей стадии строительства на данном участке. Кроме того, быстротвердеющая ремонтная штукатурка RSP – штукатурка универсального применения, будь то выравнивание основы под плитку при ремонте ванной, оштукатуривание окон и дверей или заполнение щелей и трещин. С помощью штукатурки RSP можно выполнять практически любые строительные работы на стенах, будь то ремонт или выравнивание поверхностей, в том числе, в помещениях, подвергающихся постоянному воздействию влаги, а также снаружи.

Быстротвердеющая ремонтная штукатурка RSP может наноситься слоями толщиной 0-40 мм, обладает высокой устойчивостью и чрезвычайно легка и эластична в обращении.

RSP – лучший способ действовать быстро и не терять времени!



Быстротвердеющая ремонтная штукатурка RSP

Минеральная, быстротвердеющая известково-цементная штукатурка для выравнивания и восстановления поверхностей стен. Для наружных и внутренних работ. Группа смесей GP CS II.

Свойства:

- минеральный состав
- быстротвердеющий
- усилена волокнами
- устойчива к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению
- высокая устойчивость и прекрасные адгезивные качества
- может наноситься слоем от 0 до 40 мм
- наносится одним слоем
- минимальная опасность образования трещин
- быстрая заключительная обработка и минимальные периоды простоев
- может затираться войлоком
- удобна в обращении

Применение:

- для выравнивания неровных поверхностей стен перед их облицовкой кафелем
- для выравнивания и коррекции поверхностей стен и потолков из пористого бетона, кирпича, силикатного кирпича, штукатурки и кирпичной кладки
- для заполнения щелей и сколов
- для ремонта штукатурки во влажных помещениях и снаружи помещений
- для установки окон и дверей
- для наружных и внутренних работ

Качество и безопасность:

- вяжущие раствора, соответствующие нормам DIN EN 197
- группа смесей GP CS II согласно нормам DIN EN 998-1
- штукатурка усилена волокнами
- контролируемое качество
- малое содержание хроматов в соответствии с нормами TRGS 613

Основа:

Для оштукатуривания раствором RSP подходят все прочные, сухие, чистые от пыли основы с абсорбирующими свойствами, в том числе, любая кирпичная кладка, известково-цементная или цементная штукатурка и т.д. Неплотно прилегающие части, отставшую штукатурку и плохо прилегающую краску следует удалить.

При необходимости следует предварительно увлажнить основу. Интенсивно абсорбирующие поверхности следует предварительно

Технические данные

Группа смесей:	P II согласно DIN V 18550 GP CS II согласно EN 998-1
Прочность на сжатие:	примерно 2,5 Н/мм ²
Зернистость:	0 - 1 мм
Толщина слоя:	0 - 40 мм
Время нанесения:	прим. 30-60 мин. (в зависимости от погодных условий и основы)
Допустимая температура укладки:	> + 5 °C
Укладка (к примеру, керамической плиткой)	через 12 час.
Расход воды:	примерно 6-6,5 л / 25 кг
Выход раствора:	примерно 16,5 л / 25 кг
Расход:	примерно 1,5 кг/м ² /мм толщины слоя укладки
Хранение:	хранить в сухом месте
Форма поставки:	мешки по 25 кг

обработать грунтовым составом, препятствующим «сгоранию» штукатурки, HAGALITH Aufbrennsperre HAG-AS.

При проведении оценки состояния поверхности следует руководствоваться нормами VOB/C, DIN 18350 и DIN V 18550.

Нанесение:

Смешать содержимое мешка 25 кг примерно с 6-6,5 л воды (по возможности с помощью мешалки) до получения раствора однородной рабочей консистенции.

Раствор RSP может наноситься в один слой толщиной 0-40 мм. В процессе затвердения раствора поверхность может быть обработана теркой или затерта войлоком. Примерно через 12 часов можно начинать следующий этап работ (к примеру, облицовку кафелем).

Не разрешается проводить работы в условиях прямого воздействия солнечных лучей и при температуре воздуха и рабочей основы ниже + 5 °C. Свежую штукатурку следует предохранять от слишком быстрого высыхания и воздействия неблагоприятных погодных условий (мороз, ветер, ливень и т.д.).

Выход раствора:

Из 25 кг сухой смеси при правильном соотношении смеси и воды получается примерно 16,5 л свежего раствора.

Расход:

На 1 м² и 1 мм толщины слоя расходуется примерно 1,5 кг сухой смеси.