

Строительные материалы с умом



## УКЛАДКА КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ НА СТУПЕНИ







1. Бетонное основание



2. **BRS** – ремонт основания



3. **MDS** или **FDS 2K** – гидроизоляция



4. **FX 900** – укладка плитки



5. **FBR 300** – заполнение швов



6. Совершенство –  
ступенька за ступенькой!



## Ремонт основания

## BRS Бетоноремонтная шпатлевка



| Технические данные         |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Прочность на сжатие        | > 10 МПа                                      |
| Размер заполнителя         | 0–0,63 мм                                     |
| Толщина нанесения          | в один слой: 3–15 мм несколько слоев: ≤ 30 мм |
| Температура применения     | от + 5 °С до +30 °С                           |
| Количество воды затворения | ~ 4,2–4,5 л на 25 кг                          |
| Время использования        | ~ 60 мин.                                     |
| Прочность на сжатие        | ~ 20 МПа                                      |
| Адгезия к бетону           | ≥ 1 МПа                                       |
| Морозостойкость            | F 75                                          |
| Расход                     | ~ 1,7 кг/м на 1 мм толщины слоя               |

## Характеристики

- Минеральный состав
- Содержит полимерные волокна
- Высокая устойчивость к сползанию
- Морозостойкая
- Простота и удобство в применении

## Гидроизоляция

## MDS Гидроизоляционный раствор



| Технические данные         |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Прочность на сжатие        | 10 МПа                            |
| Размер заполнителя         | 0–0,63 мм                         |
| Температура применения     | от +5 °С до +30 °С                |
| Время использования        | ~ 30–40 мин.                      |
| Количество воды затворения | ~ 5–6,5 л на 25 кг                |
| Толщина нанесения          | ≤ 5 мм                            |
| Морозостойкость            | F 50                              |
| Выход раствора             | ~ 17 л из 25 кг сухой смеси       |
| Расход                     | ~ 1,7 кг/м² при толщине слоя 1 мм |

## Характеристики

- На цементной основе
- Водонепроницаемый
- Морозостойкий
- Удобный в работе
- Наносится кистью или шпателем

## Гидроизоляция

## FDS 2K Эластичный гидроизоляционный раствор



| Технические данные         |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Температура нанесения      | от +5°С до +35°С                                              |
| Цвет                       | белый                                                         |
| Плотность                  | 1,5 г/см³                                                     |
| Соотношение при смешивании | 2,5 массовые доли компонента А / 1 массовая доля компонента В |
| Толщина слоя нанесения     | 3 мм (соответствует толщине сухого слоя 2 мм)                 |
| Время жизни раствора       | 1 час                                                         |
| Пригодность для хождения   | спустя 1 день                                                 |
| Воздействие воды           | спустя минимум 7 дней                                         |
| Расход                     | 2 кг/м² на один мм толщины слоя                               |

## Характеристики

- заполняет трещины
- хорошее сцепление с минеральными основаниями
- легко наносится кистью или шпателем
- в затвердевшем состоянии абсолютно водонепроницаема, паропроницаема, не пропускает хлориды, отличается высокой стойкостью к замораживанию и старению





## Укладка плитки

### FX 900 Высокоэластичный плиточный клей



| Технические данные         |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Класс смеси                | S1 согласно DIN EN 12002<br>C2 TE согласно DIN EN 12004 |
| Размер заполнителя         | 0-0,63 мм                                               |
| Адгезия к бетону           | 1 МПа                                                   |
| Температура применения     | от +5 °C до +30 °C                                      |
| Количество воды затворения | ~ 6 л на 25 кг                                          |
| Время дозревания           | ~ 3 мин.                                                |
| Время использования        | ~ 4 часа                                                |
| Открытое время             | ~ 30 мин.                                               |
| Толщина слоя               | ≤ 5 мм                                                  |
| Пригодность для хождения   | ~ 24 часа                                               |
| Затирка швов               | ~ 24 часа                                               |
| Полные нагрузки            | ~ 7 дней                                                |
| Морозостойкость            | F 75                                                    |
| Расход                     | ~ 1,1 кг/м² на 1 мм толщины слоя                        |

#### Характеристики

- На цементной основе
- Высокая эластичность (способность к деформированию и выравниванию напряжений)
- Высокая стойкость к сползанию
- Высокие адгезионные свойства
- Увеличенное открытое время
- Водостойкий
- Морозостойкий
- Легкость в работе

## Заполнение швов

### FBR 300 Затирка для широких швов «Фугенбрайт»



| Технические данные         |                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура применения     | от +5 °C до +25 °C                                                                                                           |
| Время замешивания раствора | ~ 2-3 мин.                                                                                                                   |
| Расход воды                | ~ 5 л на 25 кг                                                                                                               |
| Время выдержки             | 2-3 мин.                                                                                                                     |
| Время использования        | ~ 1 час                                                                                                                      |
| Ширина швов                | 3-20 мм                                                                                                                      |
| Расход                     | в зависимости от формата плитки                                                                                              |
| Пригодность для хождения   | через ~ 5 часов                                                                                                              |
| Пригодность для нагрузки   | через ~ 48 часов                                                                                                             |
| Цвета                      | серая, серебристо-серая, антрацитовая, белая, бежевая, песочно-желтая, карамель, нефрит, темно-коричневая, красно-коричневая |

#### Характеристики

- Твердеет без образования трещин
- Затирка для зашламовывания
- Морозостойкая
- Проста и удобна в применении
- Минеральный состав
- Пригодна для отапливаемых полов

ООО "Моновай"

Адрес центрального офиса:

Artplay Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, корп Б, 4 эт, офис №8

E-mail: [info@monowai.ru](mailto:info@monowai.ru)

Тел.: +7 (495) 543-18-23

